

Derval Power mit Ottalin PA Conc

Expertennummer

(15/11)

Hersteller

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Wirkstoffbasis

Peroxidverbindung

Anwendung

nach Aufheizen und Erreichen von 60°C Zugabe von 1,2g/l Derval Power und 0,8 g/l Ottalin PA Conc und Halten von 60°C während 10 min (Flottenverhältnis 1:5)